

Dental Plaster D-S


サクラ印歯科用焼石膏D-S

対合模型や総義歯模型など、さまざまな用途にご利用いただける歯科用普通石膏です。

2.5 kg 少量包装のため開封後の時間経過に伴う物性の変化は少なくなります。

POINT

袋のまま石膏容器に入ります。



仕様

標準混水比	50%
硬化時間	15分
線硬化膨張	0.20%
圧縮強さ	1.4 MPa

該当規格：JIS T6600「歯科用石膏」タイプ2（クラス2）

包装

2.5 kg袋×4

