

YOSHINO

Eco Stone

エコストーン

歯科用硬質石膏

Ecology&Economy



用 途

総義歯・局部床義歯・インレー・
クラウンブリッジ等および矯正用の模型製作

包装形態

18kg(3kgパック×6)

色 調

イエロー・ブルー

仕 様

項 目	数 値
混水比	2.4%
硬化時間	11分
線硬化膨張(2時間後)	0.20%
圧縮強さ(1時間後)	4.9MPa

JIS T6600「歯科用石膏」タイプ5

一般医療機器 歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品 JMDN70897020 歯科用硬質石膏 届出番号:13B2X10233000026(イエロー)
届出番号:13B3X00112000003(ブルー)



吉野石膏販売株式会社