

歯科用硬質石膏

Fast Stone DF

ファストストーンDF (ダストフリー)

ファストタイプ (速硬)

硬化時間が **5分** と短く、**15分後** には印象からの脱型作業も可能です。印象性も良く緻密で滑沢な模型がスピーディーに製作できます。

ダストフリー (粉末飛散軽減)

当社独自の飛散防止加工により、粉末の計量作業や混練作業時の粉末飛散が大幅に軽減されています。


[物理的性質]

標準混水量	26%
硬化時間	5分
線硬化膨張	0.18%
圧縮強さ	42MPa

(試験方法：JIS T 6604)

[包装]

3kg × 4



■販売店

■製造販売元



吉野石膏株式会社
〒123-0872 東京都足立区江北2丁目1番1号

■販売元



吉野石膏販売株式会社

本社：〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目8番3号
TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577
大阪営業所：〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号
TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255
福岡営業所：〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号 (S・U高木ビルA号)
TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113
<https://yoshino-gypsum-sales.com>