サクラクイック10／20／30

SAKURA Quick DF

ダストフリータイプ

従来のサクラクイックの物性と使いやすさはそのままで、
ワックスパターンへのヌレ性を向上させるとともに粉を水に投入したときに発生する
ダストを抑えるダストフリー加工を付与し、
より安心して使えるサクラクイックに進化しました。

サクラクイックDF 10

最短 10 分で急速加熱可能！



サクラクイックDF 20

きれいな鋳肌でパーフェクト！



サクラクイックDF 30

安定した膨張でオールマイティー！



吉野石膏販売株式会社
石膏を通して産業や社会に貢献する

SAKURA Quick DF series

クリストバライト埋没材（急速加熱タイプ）サクラクイックDF 10／20／30

一般医療機器　歯科材料８　歯科用石膏及び石膏製品　JMDN70900010　歯科鋳造用石こう系埋没材


届出番号：13B2X10233000061（サクラクイックＤＦ１０）、13B2X10233000062（サクラクイックＤＦ２０）、13B2X10233000063（サクラクイックＤＦ３０）

10

最速１０分で急速加熱可能

埋没作業後の待ち時間を大幅に短縮！

ワックスパターンに優れたヌレ性を有しているため、鋳肌の良好な補綴物が作製できます。その後の研磨作業の時間短縮にもつながります。埋没後最短１０分で急速加熱が可能なためトータル作業時間の短縮に繋がります。鋳造ワークが多い方におすすめです。



20

きれいな鋳肌でパーフェクト

埋没材の流れが良く、小さな気泡が入りません。

埋没材に適した石膏・耐火材を選定することで流れを良くし、クラウン内面などへの小さな気泡の巻き込みを抑えます。クラウンやインレーに好適な埋没材で、きれいな鋳肌が得られ、適合性の良い鋳造物が作製できます。



30

安定した膨張でオールマイティー

鋳造後の掘り出しが短縮できます。

鋳造後の掘り出し作業において、内面などに付着（残留）する埋没材が少ないので作業時間を短縮できます。熱膨張率が大きいため、翌日に通常加熱法で焼却を開始しても、好適な鋳造精度が得られます。



ダスト飛散性の比較

優れたダストフリー性能（※）で、より快適な作業ができます。



ＤＦ（ダストフリー）未加工品　　ＤＦ（ダストフリー）加工品

（※当社が独自に考案した特許出願中の測定方法により評価）

	サクラクイック DF10	サクラクイック DF20	サクラクイック DF30
標準混水比	３４％	３４％	３３％
硬化時間	７分	９分	１２分
流動性	１３０mm	１３０mm	１３０mm
線熱膨張率	１．６０％	１．２５％	１．３５％
圧縮強さ	４．８MPa	６．４MPa	５．８MPa

該当規格　JIS T 6601　歯科鋳造用石こう系埋没材（タイプ１：クラス２）

■包装形態　3kg 箱（1.5kg アルミ袋 × 2）

使用上の注意事項　●混水比は正確に計算し、２０℃～２５℃の水でご使用ください。●埋没する際は必ず鋳造用リングライナー（非吸水で厚さ０．７ mm）をリングの高さ一杯まで裏装してください。●パターンの先端からリング上面・内面までの間隔、およびパターン同士の間隔は５ mm 以上確保してください。●ロングスパン等の大きいケースの場合は、静置時間を数分延長してください。●レジンやプラスチックなど樹脂系のパターンやスプルーを使用する場合は、急速加熱を避けてください。●リン酸塩系の埋没材が微量でも混入すると硬化不良となります。リン酸塩系埋没材とは離れた場所に保管し、練和容器などは同じ器具を使用しないでください。

生体溶解性鋳造用リングライナー　非吸水タイプ

NATURAL LINER

ナチュラルライナー

生体に吸入されても生理作用で体外に排出されやすいファイバーを採用した体にやさしい製品です。（リフラクトリーセラミックファイバーを含有していません。）クリストバライト、石英、高温埋没材など、すべての埋没材に使用できます。



規格	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
#32	0.7	32	30
#42	0.7	42	30
#48	0.7	48	30

■販売店

■製造販売元　吉野石膏株式会社
〒123-0872 東京都足立区江北2丁目1番1号

■販売元　吉野石膏販売株式会社
本社：〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目8番3号
TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577
大阪営業所：〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号
TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255
福岡営業所：〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号-A
TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113
https://yoshino-gypsum-sales.com

2022.06-4000